

AURO

VÄGGSPACKEL 338

Väggspackel för inomhusbruk, färdigt att använda.

Auro Väggspackel 338 för bredspackling av väggar inomhus. Spacklet har mycket bra vidhäftning och är enkelt att använda. Fullt kompatibelt med alla Auros produkter som har Replebin som bindemedel. Spacklet är fritt från akrylater. Lämpligt till underlag av betong, kalk- och kc-puts, gips, gipsskivor, glasfiberväv samt många vanligen förekommande ytor på väggar inomhus. Den spacklade ytan får en slät ytfinish efter slipning.

ARBETSGÅNG - BREDSPACKLING

FÖRBEREDELSE

- Underlaget ska vara torrt, rent, fast, fritt från olja och fett. Lim måste avlägsnas.
- Fukten i spacklet påverkar underlaget och kan t.ex. lösa upp limmet till papperstapeter. Avlägsna allt underlag med dålig vidhäftning. Papperstapeter såväl som andra ytskikt med dålig vidhäftning.
- Fyll sprickor och håligheter med Auro Väggspackel. Slipa bort eventuellt överskott efter att det torkat.

GRUNDBEHANDLING

- Använd en stålspackel (bredspackel) för att applicera Auro Väggspackel på väggen. Spackla hellre tunt två gånger än tjockt en gång.
- Undvik att underlaget exponeras av starkt solsken under applikation och torkning.

SLUTBEHANDLING

- Slipa den spacklade ytan efter torkning.
- Grundmåla lämpligen med Auro Putsgrundering 301.
- Den färdiga ytan går bra att måla efter torkning, t.ex. med Auro Väggefärg.

UNDERLAG

Spacklet är lämpligt på mineraliska och organiska underlag. Underlag av betong, kalk- och kc-puts, gips, gipsskivor, glasfiberväv samt många vanligen förekommande ytor på väggar inomhus. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före spackling.

APPLICERING

- Spackla tunt med en stålspackel (bredspackel).
- Slipa bort eventuell överskott (när spacklet är torrt) med ett slippapper (korn 180).
- Vid behov, spackla och slipa igen.

VERKTYG

Stålspackel.

TORKTID

Ca 1 timme per millimeter skikt tjocklek, längre vid tjockare lager. Kan spacklas/målas efter 12–48 tim, beroende på tjocklek på det spacklade skiktet. Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden. Säkerställ god ventilation under torkning.

SPÄDNING

Auro Väggspackel 338 är färdig att använda.

ÅTGÅNG

Åtgång ca 1 liter/m² vid 1 mm lagertjocklek, beroende på metod och ytstruktur.

INNEHÅLL

- Mineraliska fyllnadsmedel
- Vatten
- Replebin®*
- Cellulosa
- Associativ förtjockare
- BIT
- CMIT/MIT (3:1)

*Replebin® är Auros egna bindemedel och är framställt av alkoholer från växtriket.

