

AURO



SNICKERIFÄRG AURO 516 & 517

Snickerifärg för målning både inomhus och utomhus.

Snickerifärg framställd av växtbaserat bindemedel för målning både inomhus och utomhus. Färgen är vattenspädbar och innehåller inga lösningsmedel eller biocider. Kan brytas i olika kulörer.

SÅ HÄR MÅLAR DU

Underarbete på obehandlade trätor

Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

Grundbehandling

Ämnesrika träslag som ek, kastanj och tryckbehandlat trä bör behandlas med Snickerifärg Grund 510 för att förhindra flammighet och förlängd torktid. Kådriska kvistar ska behandlas med schellack för att spärra genomblödning. Metall som kan rosta ska rostskyddas. Applicera färgen. Går att blanda med 5% vatten för sugande underlag.

Slutbehandling

Applicera en strykning alternativt två.

Applicering

Rör om färgen ordentligt från botten. Slipa bort fiberresning och damm mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320). Applicera färgen med tät syntetpensel. Måla vått i vått. Arbeta utan avbrott i snabb följd, pausa enbart vid naturliga brytpunkter som hörn och kanter. Behandla målade ytor försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 1 dygn.

UNDERLAG

Trä, träbaserade skivmaterial, metall, plast och laminat.

- Underlaget ska vara torrt, rent, kemiskt neutralt och fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.
- Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.
- Ej lämplig för golv eller ytor utsatta för hårt slitage.

VERKTYG

Använd pensel med syntet- eller blandborst eller lackfärgsroller. Kan även sprutmålas.

TORKTID

Dammtorr efter ca 2 tim. Övermålningsbar efter ca 6 tim. Genomhärdad efter ca 24 timmar. Använd nymålade ytor med försiktighet första tiden innan färgen härdat ordentligt. Sörj för god ventilation vilket även vädrar ut inslag av doft. Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%

SPÄDNING

Snickerifärgen är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med max 5% vatten på sugande underlag.

ÅTGÅNG

Täcker ca 12 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

375 ml ca 5 m²

750 ml ca 10 m²

2,5 lit ca 31 m²

AURO 516 & 517	SNICKERIFÄRG	375 ML / 750 ML / 2,5 L	EKOLOGISK FÄRG & YTBEHANDLING
----------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

INNEHÅLL

Snickerifärg Blank 516 och Halvmatt 517
Vatten, Decovery®, titandioxid, mineraliska pigment, kiselsyra, cellulosa, tensider från raps- och ricinolja, silikater, flytande ammoniak, benzyloisothiazolinon och natriumpyrition.

FÄRGTON OCH GLANSTAL

Snickerifärg 516 och 517 kan brytas i en mängd olika kulörer. Små nyansvariationer kan förekomma.
Glanstal snickerifärg blank 516: ca 80
Glanstal snickerifärg halvmatt 517: ca 20
Glanstalet kan variera beroende på kulör.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur penseln och tvätta noggrant med vatten. Kraftigt vidhäftande produktrester kan avlägsnas med blötläggning i såpalösning och noggrann sköljning med vatten.

OBSERVERA

Auros produkter är främst framställda av naturliga råvaror men även naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj för god luftventilation. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Testa alltid produkten på en mindre yta för att säkerställa dess lämplighet. Använd inte färg som luktar dåligt eller är möjlig. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

UNDERHÅLLNING & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (18 C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven färg lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet
Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet
Testad enligt EN 13300 Nötning: klass 1

PRODUKTTYP	Snickerifärg	APPLICERINGSSTEMPERATUR	Minst 10°C, max 30°C
ANVÄNDNINGSMRÅDE	Inomhus och utomhus	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	375 ml, 750 ml, 2,5 lit
UNDERLAG	Trä, skivmaterial av trä, metall, plast	FÖRVARING	Frostfritt
BINDEMEDEL	Decovery®	LAGRING	24 månader
LÖSNINGSMEDEL	-	AVFALLSHANTERING	Flytande rester: EWC 080112.
SPÄDNING	Vatten, max 5%		EAK-beteckning: Färg
KULÖRBRYTNING	+1000 kulörer	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta	DENSITET	ca 1,02-1,30 g/cm³
RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten / Linsåpa	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EC II A (dWb): 130 g/l (2010)
ÅTGÅNG	ca 12 m²/liter	PRODUKT-VOC	≤1 g/l
TORKTID (23° C, 50% RF)	Dammtorr, ca 2 tim. Övermålningsbar, ca 6 tim. Genomhårdad, ca 1 dygn		