

AURO



KALKKASEINFÄRG 751

För vägg och tak inomhus.

Kalkkaseinfärg för användning inomhus på sugande mineraliska och organsiska underlag. Framförallt lämplig för alkaliska underlag (betong, kalk-, cementputs). Ej lämplig för fuktiga underlag eller utrymmen, t.ex. källare. Ger en vit sidenmatt yta.

UNDERARBETE

Borsta ytan ren från damm och annat löst material. Gammal limfärg tvättas ner med tvättsvamp och vatten. Tvätta fettbelagda och sotbelagda ytor med målartvätt. Skrapa bort löst sittande färg och spackla eventuella ojämnheter. Låt spacklet genomhärda och slipa för en jämn yta.

GRUNDBEHANDLING

Starkt eller oregelbundet sugande underlag förbehandlas med förtunnad Kalkkaseinfärg 751. Produkten kan spädas med upp till 30% vatten.

SLUTBEHANDLING

Måla 1-2 strykningar med Kalkkaseinfärg 751. Beroende på appliceringsmetod kan produkten spädas med upp till 20% vatten.

Blanda färgen så här

- 1 viktdel eller 1,5 volymdel kaseinpulver blandas med en del vatten.
- Blanda satsen med bormaskin med reglerbart varvtal och en färgblandarstav.
- Blanda på låg varvtal. Rör om till allt pulver är löst i vattnet.
- Rör sedan om på hög varvtal under ca 5 minuter.
- Låt blandningen stå och svälla i ca 30 minuter, rör därefter om på högsta möjliga varvtal till en homogen blandning.

APPLICERING

Använd endast korrosionsbeständiga kärl och verktyg. Tillblandad sats bör användas inom 10 timmar, därefter avtar färgens strykningskvalitet och ytskiktets hållbarhet. Blanda inte mer än vad som ska användas under denna tid. Färgen penselstrykes med kalkborste eller rollas. Applicera färgen tunt. Rör om satsen då och då under arbetets gång. Undvik tvärdrag under måleriarbetets gång och torktid. Ha stängda fönster. Ytan ska efter 6 timmar fortfarande kännas tydligt fuktig.

UNDERLAG

Kalkkaseinfärg 751 kan målas på putsade ytor, murverk, betong, lerputs, strukturtapeter, gipsskivor. Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt, fästande, fettfritt och utan ämnen som kan ge genomslag. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före målning.

VERKTYG

Använd kalkborste eller roller.

ÅTGÅNG

Max 75g pulver/m² (motsvarar ca 150g färdig blandning/m²) per strykning.

TORKTID

Yttorr och överstrykningsbar efter ca 6 timmar
Genomtorr efter ca 24 timmar

Använd nymålade ytor med försiktighet första tiden innan färgen härdat ordentligt. Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet.

SPÄDNING

Kalkkaseinfärg 751 blandas med vatten. Kan spädas ytterligare med vatten upp till 30% som grundstrykning och upp till 20% som mellan- och slutstrykning.

INNEHÅLL

Mineraliska fyllnadsmedel
Titandioxid
Mjölkcasein
Kalk
Natriumbikarbonat
Talk
Titandioxid
Citronsyra
Xanthan gummi
Cellulosa

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Vit. Kan brytas med Auro Fulltons- och brytfärg 330 max 5% eller med max 5% av alkalibeständiga pigment.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör med vatten innan det torkat. Använd inte såpa.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör fläckar genom att torka av ytan med en fuktig trasa, gnugga ej. Färgen släpper något och färgar av sig på trasan, dock ej mer än att täckande färg finns kvar på ytan. Använd inte starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel.

OBSERVERA

På grund av kalkhydraten reagerar produkten alkaliskt, som kalk- eller cementbruk. Undvik inandning av damm, undvik hud- och ögonkontakt, skyddsglasögon rekommenderas. Vid hudkontakt skölj genast rikligt med

vatten. Vid ögonkontakt skölj genast med mycket vatten och uppsök läkare.

Auros produkter är framställda av naturliga råvaror. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte färg som luktar dåligt eller är möjlig. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18°C) 24 månader.

AVFALLSHANTERING

Överbliven produkt lämnas till miljöstation. Tom förpackning lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Matt väggfärg	APPLICERINGSSTEMPERATUR	Minst 10°C, max 30°C.
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Vägg och tak inomhus	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	3kg
BINDEMEDEL	Kalkkasein	FÖRVARING	Frostfritt
LÖSNINGSMEDEL	-	LAGRING	24 månader
SPÄDNING	Vatten, max 20%.	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Natronkraftpapper med innerpåse av polyethylen
KULÖRBRYTNING	Brytfärg 330	DENSITET	0,65 g/cm³
VERKTYG	Pensel, roller	VISKOSITET	-
RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010)
ÅTGÅNG	ca 13 m² / kg	PRODUKT-VOC	0 g/l
TORKTID (230 C, 50% RF)	Övermålningsbar, efter ca 6 tim. Genomhärdat efter 24 tim.		