

# AURO

## UNDERHÅLLSOLJA 106

Inomhus, underhållsolja för trä.

Auro Underhållsolja 106 för vård och skydd av tidigare oljade trägolv eller andra oljade ytor. Förnyar och bevarar lystern, tar bort små skrapmärken samt ger en vatten- och smutsavvisande och antistatisk yta.

### ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

Rengör ytan noga. Använd lämplig rengöringsprodukt för underlaget. Låt ytan torka ordentligt. Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller. Häll inte ut oljan på underlaget. För behandling av golv; spä oljan med 1:1 vatten inför den första appliceringen av Underhållsolja 106. Efter ca 10 min försvinner den mjölkaktiga nyansen. Polera eller arbeta då in oljan med en trasa eller vit polerpad. Torka noggrant bort all överflödiga olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan

### APPLICERING

Rör om oljan ordentligt från botten. Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320). Applicera oljan med pensel, roller eller luddfri trasa. Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig. Var noggrann med att hålla torktiderna. Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 4 veckor.

### UNDERLAG

Trä.  
Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt.  
Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

### VERKTYG

Använd pensel, roller med kort lugglängd eller en luddfri trasa.

### TORKTID

Oljan är torr efter ca 24 tim.

Auro Underhållsolja 106 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 4 veckor för att genomhärda. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdat ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation, vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

### SPÄDNING

Golvolja 109 är färdig att användas utan spädning. Späds med 1:1 vatten vid behandling av golv.

### ÅTGÅNG

Täcker ca 83 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

1 lit      ca 83 m<sup>2</sup>

|          |      |           |     |
|----------|------|-----------|-----|
| AURO 106 | OLJA | RENGÖRING | 1 L |
|----------|------|-----------|-----|

INNEHÅLL

Vatten  
Tungolja  
Linolja  
Sockertensider från raps- och ricinolja  
Solrosolja  
Ricinolja  
Cellulosa  
Torkmedel (koboltfri)  
Fettsyror

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan ger en djup lyster i underlaget.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut oljan ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta med Växtsåpa 411.

OBSERVERA

Oljebaserade ytbehandlingsprodukter torkar genom att luftens syre reagerar med oljan (oxidering) vilket medför värmeutveckling. Det finns risk att hopknycklade trasor självantänder genom värmeutvecklingen i oxidationsprocessen. Torka oljeindränkta trasor utslätade eller dränk dem i vatten för att inte riskera självantändning. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj för god luftventilation.

Auros produkter är framställda av naturliga råvaror. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör oljade ytor med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18°C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| PRODUKTTYP           | Underhållsolja              |
| ANVÄNDNINGSSOMRÅDE   | Inomhus                     |
| UNDERLAG             | Trä                         |
| BINDEMEDEL           | Vegetabiliska oljor         |
| LÖSNINGSMEDEL        | -                           |
| SPÄDNING             | Vatten                      |
| KULÖRBRYTNING        | -                           |
| VERKTYG              | Pensel, roller eller spruta |
| RENGÖRING AV VERKTYG | Växtsåpa 411                |
| ÅTGÅNG               | ca 83 m² / liter            |

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TORKTID (23° C, 50% RF) | Polerbar efter ca 10-30min.<br>Övermålningsbar, ca 24 tim.<br>Genomhärdad, ca 4 v. |
| APPLICERINGSTEMPERATUR  | Min +10° C, Max +30° C                                                             |
| FÖRPACKNINGSSTORLEK     | 1lit                                                                               |
| FÖRVARING               | Frostfritt                                                                         |
| LAGRING                 | 24 månader                                                                         |
| FÖRPACKNINGSMATERIAL    | Plåt                                                                               |