

AURO



PUTSGRUNDERING 301

Grundering för sugande underlag inför målning med Auro väggfärg.

Vattenlöslig emulsion som används till utjämning av absorptionsförmågan på starkt eller ojämnt absorberande mineraliska underlag inomhus (puts, gipsskivor m.m.) inför efterbehandling med Auro väggfärg. Lågemitterande, diffusionsöppen produkt.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE

- Borsta ytan ren från damm och motsvarande löst material.
- Tvätta eventuellt fettbelagda ytor.
- Skrapa bort löst sittande färg och spackla eventuella ojämnheter. Låt spacklet genomhärda och slipa för en jämn yta.
- Gammal limfärg tvättas ner med tvättsvamp och vatten.

GRUNDBEHANDLING

- Späd Putsgrundering 301 med lika delar vatten (1:1). Rör om, applicera med pensel eller roller.
- Omfördela eller ta bort allt överskott och låt torka ordentligt.

SLUTBEHANDLING

- När ytan är helt torr slutbehandla med Auro väggfärg.

APPLICERING

- Rör om grunderingen ordentligt vid spädning med vatten.
- Applicera färgen med roller och pensel. Tryck ut grunderingen från rollern så att all grundering inte rinner av. Kan även sprutmålas.
- Nyputsade ytor måste genomhärda (karbonatisera) ordentligt före målning, ca 6 veckors torktid.

UNDERLAG

Absorberande mineraliska underlag (gips, gipsskivor, puts, renoveringstapet etc.) och renoveringstapet inomhus. Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd roller eller bred pensel. Kan även sprutmålas.

TORKTID

Övermålningsbar efter 4-6 tim.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet.

SPÄDNING

Ska spädas med 1:1 vatten.

ÅTGÅNG

Täcker ca 20 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på ytstruktur och applikationsmetod.

2 lit	ca 40 m ²
5 lit	ca 100 m ²

INNEHÅLL

Vatten
Replebin*
Vattenglas
Pottaska
Sockertensider

*Replebin® är Auros egna bindemedel och är framställt av alkoholer från växtriket.

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Mjölaktig vid applicering. Blir transparent när grunderingen har torkat.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut grunderingen ordentligt ur pensel eller roller.
Tvätta med vatten, eventuellt med linsåpa.

OBSERVERA

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och se till för god luftventilation. Auros produkter är framställda av naturliga råvaror, variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte en produkt som luktar dåligt eller är möjlig. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18°C) 12 månader i oöppnad originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven färg lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Grundering	APPLICERINGSSTEMPERATUR	Minst 10°C, max 30°C
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Vägg och tak inomhus	FÖRPACKNINGSGRÖNDEL	2 lit, 5 lit
BINDEMEDEL	Replebin®	FÖRVARING	Frostfritt
LÖSNINGSMEDEL	-	LAGRING	12 månader
SPÄDNING	Vatten	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Polypropylen
VERKTYG	Pensel, roller eller sputmålning	DENSITET	1,0 g/cm ³
RENGÖRING AV VERKTYG	Linsåpa	VISKOSITET	-
ÅTGÅNG	ca 20 m ² / liter	EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010)
TORKTID (230 C, 50% RF)	Övermålningsbar, 4-6 tim	PRODUKT-VOC	<1 g/l