

AURO



BARRTRÄLUT 401

För lutbehandling av barrträ inomhus. Lämplig till golv och möbler

Auro Barrträlut är en förbehandling som motverkar gulnaden av nyslipade trägolv och andra obehandlade trätytor inomhus. Lätt pigmenterad grundbehandling som efterbehandlas med Auro Träsåpa 403, Träsåpa Vit 404 alternativt någon av Auros oljor avsedda för ändamålet.

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

- Tvätta bort eventuell smuts och slipa med fint sandpapper (120 korn).

GRUNDBEHANDLING

- Fördela luten jämnt över underlaget med pensel. Var noggrann med att inte droppa på obehandlade ytor.
- Arbeta in luten i träets riktning.
- Torka bort all överflödigt lut med en trasa eller liknande, lämna inga pölar.

SLUTBEHANDLING

- Slipa med fint sandpapper och dammsug upp allt damm eller torka bort med klubbduk.
- Efterbehandla med lämplig såpa eller olja, se resp produktblad.

APPLICERING

Häll över luten i plast eller glaskärl.

Rör om luten ordentligt från botten och med jämna mellanrum under hela appliceringen.

Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).

Applicera luten med pensel eller roller.

Arbeta in luten i fiberriktning och var noggrann med att inte droppa på obehandlade ytor.

Var noggrann med att hålla torktiderna.

Lutade ytor är ömtåliga och ska alltid efterbehandlas med t.ex. träsåpa eller lämplig olja.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

UNDERLAG

Trä av barrträslag

Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt. Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel utan metall och med syntetisk eller blandad borst, alternativt syntetisk roller med kort lugglängd.

TORKTID

Kan efterbehandlas efter ca 4-16 timmar.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Barrträlut 401 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med vatten.

ÅTGÅNG

Täcker ca 10 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

2 lit ca 20 m²

INNEHÅLL

Vatten
 Titandioxid
 Släckt kalk
 Kalilut
 Methylcellulosa
 Xanthan gummi
 Montmorillonit

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Vit, transparent. Vit när den torkar. OBS färgförändringar kan uppträda på den behandlade ytan. Testa därför först med en provstrykning för att fastställa hur produkten fungerar ihop med underlaget.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut produktrester ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta med vatten innan verktygen har torkat.

OBSERVERA

Lut är alkaliskt, liknande citron eller cement. Irriterar ögon och hud. Undvik inandning, kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Se Säkerhetsdatablad. Naturprodukter är inte gulnings-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka

allergiska reaktioner.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör lutade ytor med ljummet vatten, med tillsats av Träsåpa 403 eller Träsåpa vit 404. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll ytan med Träsåpa 403 eller Träsåpa 404.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18o C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven lut lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTYP	Lut	RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	ÅTGÅNG	ca 6-10 m ² / liter
UNDERLAG	Trä	TORKTID (23° C, 50% RF)	Kan efterbehandlas efter ca 4-16 timmar.
BINDEMEDEL	-	APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30°C
LÖSNINGSMEDEL	-	FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	2 lit
SPÄDNING	Vatten	FÖRVARING	Frostfritt
KULÖRBRYTNING	-		
VERKTYG	Pensel, roller		