

AURO



SNICKERIFÄRG GRUND 510

Snickerifärg för grundering.

Auro Snickerifärg Grund 510 för grundbehandling av ämnesrika träslag och skivmaterial av trä inför behandling med Snickerifärg 517. Förhindrar genomslag och jämnar ut torktiden på ojämnt sugande underlag.

SÅ HÄR MÅLAR DU

Underarbete på obehandlade trätytor

Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 220-320) längs virkets struktur. Borsta av slipdammet noggrant.

Grundbehandling

Fördela grunderingen jämnt över underlaget med pensel eller roller. Låt torka.

Slutbehandling

Eventuell slipning med finkornigt sandpapper innan slutbehandlingsprodukt.

Applicering

Rör om ordentligt från botten.

Applicera jämnt med pensel eller roller.

UNDERLAG

Trä, träbaserade skivmaterial och kork.

Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt

Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Pensel med syntet- eller blandborst, roller med kort lugglängd eller spruta.

TORKTID

Dammtorr efter ca 2 tim.

Övermålningsbar efter ca 6 tim.

Sörj för god ventilation.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet.

Temperatur minst 10°C, max 30°C.

Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Snickerifärg Grund 510 är färdig att användas utan spädning.

Kan spädas med max 5% vatten.

ÅTGÅNG

10-13 m²/l. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

375 ml ca 4 m²

750 ml ca 8 m²

2,5 lit ca 28 m²

10 lit ca 112 m²

INNEHÅLL

Vatten

Discovery®

Mineraliskt fyllnadsmedel

Cellulosa

Tensider från raps- och ricinolja

Silikater

Flytande ammoniak

Benzylisothiazolinon

Natriumpyrition

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Transparent.

VERKTYGSRENGÖRING

Tvätta ur pensel eller roller ordentligt med ljummet vatten direkt efter användning. Torkade rester kan tvättas bort med såpalösning.

OBSERVERA

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sök för god luftventilation. Auros produkter är främst framställda av naturliga råvaror. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven vätska lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 del 3, Leksakssäkerhet

Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet

PRODUKTYP	Snickerifärg Grund	FÖRVARING	Frostfritt
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus	LAGRING	24 månader
BINDEMEDEL	Discovery®	FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
LÖSNINGSMEDEL	-	DENSITET	1,18 g/cm ³ 321 + 555
SPÄDNING	Vatten, max 5%	VISKOSITET	ca 80 - 100 sekunder (DIN 6 mm) vid 20°C
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta		
RENGÖRING AV VERKTYG	Vatten / Linsåpa		
ÅTGÅNG	ca 0,9l/kvm		
TORKTID (23° C, 50% RF)	Dammtorr ca 2 tim. Övermålningsbar ca 6 tim.		
APPLICERINGSSTEMPERATUR	Minst 10°C, max 30°C		
FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	375 ml, 750 ml, 2,5 lit		